

PEPERINO GRIGIO CHIARO PALE-GREY PEPERINO

RAPPORTO DI PROVA N. 1219/09-2

PROVINO N.	CONTRASSEGNO	LUNGH. mm.	BASE mm.	ALTEZZA mm.	MASSA (g)	CARICO A ROTTURA (kN)	RESISTENZA A COMPRESSIONE (MPa)
1	CHIARO	69	70	70	782	492,5	102,0
2	CHIARO	70	70	70	791	586,7	119,7
3	CHIARO	69	69	70	770	406,0	86,3
4	CHIARO	70	70	70	788	545,6	111,3
5	CHIARO	69	70	70	777	444,6	92,0
6	CHIARO	69	69	70	771	418,1	87,8
7	CHIARO	69	70	70	778	438,4	90,8
8	CHIARO	69	70	70	782	442,9	91,7
9	CHIARO	70	70	70	790	434,6	88,7
10	CHIARO	70	70	70	790	558,9	114,1
11	CHIARO	70	70	70	783	557,9	113,9
12	CHIARO	69	70	70	779	427,2	88,4
VALORE MEDIO (N/MM ²)							98,3