

PEPERINO ROSA® ROSE PEPERINO

RAPPORTO DI PROVA N. 1219/09-2

PROVINO N.	CONTRASSEGNO	LUNGH. mm.	BASE mm.	ALTEZZA mm.	MASSA (g)	CARICO A ROTTURA (kN)	RESISTENZA A COMPRESSIONE (MPA)
1	ROSA	70	70	70	771	239,2	48,8
2	ROSA	70	70	70	771	247,0	50,4
3	ROSA	69	70	70	768	236,9	48,3
4	ROSA	70	70	70	767	237,7	48,5
5	ROSA	70	70	70	770	238,1	48,6
6	ROSA	71	70	70	777	274,2	55,2
7	ROSA	70	70	70	769	224,3	45,8
8	ROSA	71	71	70	782	272,0	54,0
9	ROSA	70	70	70	767	264,9	54,1
10	ROSA	70	70	70	767	223,9	45,7
11	ROSA	70	70	70	771	243,8	49,8
12	ROSA	70	70	70	767	239,0	48,8
VALORE MEDIO (N/MM ²)							49,9