

TRAVERTINO TRAVERTINE

RAPPORTO DI PROVA N. 1219/09-2

CONTRASSEGNO	ASSORBIMENTO ACQUA	CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE (Kg/cm ²)	CARICO DI ROT- TURA UNITARIO A FLESSIONE (Kg/cm ³)	DILATAZIONE LINERARE TERMICA (MM/ M°C)	IMBIBIZIONE D'ACQUA	RESISTENZA ALL'URTO cm	PESO PER UNITÀ DI VOLUME (KG/M ³)	USURA PER ATTRITO RADENTE (MM)
TRAVERTI- NO	0,132%	1110-1125	145-55	0,0050	0,75-00,80%	36	2440-2470	0,54
